







Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value		
	UNI EN ISO 10545/2	Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Longitud y anchura	Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*	Conforme Compliant
		$\pm 0,6\%$ max 2 mm	$\pm 0,3\%$ max 1mm	Conforme Compliant	
		Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Grosor	$\pm 5\%$ max 0,5 mm	$\pm 5\%$ max 0,5mm	Conforme Compliant
		Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Rectitud de los lados	$\pm 0,5\%$ max 1,5mm	$\pm 0,3\%$ max 0,8mm	Conforme Compliant
		• Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	$\pm 0,5\%$ max 2mm	$\pm 0,3\%$ max 1,5mm	Conforme Compliant
Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/Planitud	$\pm 0,5\%$ max 2mm	$\pm 0,4\%$ max 1,8mm	Conforme Compliant		
* According to ISO 13006.					
	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$			$\leq 0,2\%$
	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$			Conforme Compliant
		$S \geq 1300 \text{ N}$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$)			Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato $\geq 0,55$ / Recommended value $\geq 0,55$ / Valeur recommandée $\geq 0,55$ / Empfohlener Wert $\geq 0,55$ / Aanbevolen waarde $\geq 0,55$ / Rvalor recomendado $\geq 0,55$			Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/6	$\leq 175 \text{ mm}^3$			Conforme Compliant
		Solo per piastrelle non smaltate / Only for unglazed tiles			
	UNI EN ISO 10545/7	PEI			
		Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles			
	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible			$\leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles			Conforme Compliant
		Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit / Temperaturswisselingen / Resistencia al choque térmico			
	UNI EN ISO 10545/10	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible			$\leq 0,02\%$ (0,2 mm/m)
	UNI EN ISO 13501-1	Dichiarare un valore / Declare a value			A1 _{fl}
		Classe A1 oppure A _{fl} / Class A1 or A _{fl}			
	UNI EN ISO 10545/12	Resistenti/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbarstig / Resistentes			Conforme Compliant

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen Características Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value	
	Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Resistance à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien / Chemische bestandheid / Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)	A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available	LA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available	HA
	Resistenza alle macchie / Stain resistance / Insensibilité aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Substanzen / Weerstand tegen vlekken / Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value GL ≥ 3	Classe 5 / Class 5
	Cessione di piombo e cadmio / Lead and cadmium discharge / Perte de plomb et cadmium / Abgabe von Blei und Cadmium / Ontdaan van lood en cadmium / Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato / Declared value	Al limite di rilevamento / Than instrument limit
	Indicazione di resistenza allo scivolamento / Assessment of slip resistance / Indication de la résistance au glissement / Bestimmung der Trittsicherheit / Indicatie voor de slipvastheid / Indicación de resistencia al deslizamiento	DIN EN 16165:2023 Annex B (previosly DIN 51130)	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)	Matt-Pro R10 C2 Grip R11 OUT2.0
		DIN EN 16165:2023 Annex A (previosly DIN 51097)	Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)	Matt-Pro A+B C2 Grip A+B+C OUT2.0
		BS EN 16165:2021 Annex C (previosly BS 7976-2:2002)	Dichiarare un valore / Declare a value	PTV ₉₈ ≥ 36 Wet
	Coefficiente di attrito dinamico / Measurement of dynamic coefficient of friction / Mesure du coefficient de frottement dynamique / Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten / Meting van de dynamische wrijvingscoefficient / Coeficiente de rozamiento dinámico	B.C.R.A. Rep. CEC/81	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	Conforme Compliant
		DCOF ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method	Dichiarare un valore / Declare a value	Matt-Pro wet DCOF ≥ 0.50 C2 Grip wet DCOF ≥ 0.55 OUT2.0